

20/10

2К ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ 2K ACID ETCH PRIMER

1:1
FOR CAR BODY REPAIR
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ОПИСАНИЕ



Высококачественный двухкомпонентный кислотный антикоррозийный реактивный грунт на основе поливинилбутиральной смолы предназначен для подготовки поверхности при локальном и полном ремонте лакокрасочного покрытия кузовных деталей автомобилей. Грунт используется для предотвращения коррозии и создания адгезионного слоя для последующих лакокрасочных покрытий. Быстро сохнет, не требует шлифовки.

ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ

A	ГРУНТ	ATP-PR20/10-05/P4	2К Грунт кислотный реактивный
B	АКТИВАТОР	ATP-HR10/10-05	Активатор кислотного грунта



ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

ТУ 20.30.12-006-56451051-2017



Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, полиэфирные шпаклёвки, 2К акриловые грунты (за исключением термопластичных покрытий).

Предварительная подготовка поверхности. Удалить следы коррозии, обезжирить. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие. Металлические поверхности зашлифовать соответствующими абразивными материалами: алюминий - P280+P360, оцинкованная сталь - Scotch Brite, сталь и нержавеющая сталь - P120+P180. Затем поверхность необходимо снова обезжирить.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



компонент	продукт	артикул	наименование	по объёму, мл	по массе, г
A	ГРУНТ	ATP-PR20/10-05/P4	2К Грунт кислотный реактивный	100	100
B	АКТИВАТОР	ATP-HR10/10-05	Активатор кислотного грунта	100	85

Оптимальная для нанесения вязкость 16-20 с при 20°C (вискозиметр DIN4) достигается сразу после добавления отвердителя.

ОБОРУДОВАНИЕ



Рекомендуется использовать краскопульт с верхним бачком: диаметр сопла - 1,2-1,4 мм, рабочее давление - 2,0-2,5 бар (смотрите инструкцию на краскопульт).

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители Thinner AUTOP.

НАНЕСЕНИЕ



Оптимальные условия	температура: от +18 °C до +25 °C; влажность - не более 80%
Количество слоёв	1-2 слоя (нанесение с расстояния 15-20 см)
Межслойная выдержка	5-10 минут при +20°C
Толщина покрытия	8-10 мкм (рекомендуемая)*
Время жизни смеси	18-24 часа при +20°C
Теоретический расход	11 м² на 1 л смеси (при толщине покрытия 10 мкм)

*Избыточное нанесение не улучшает адгезионные свойства грунта.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА



Высыхание 20-30 минут при +20°C.

Выдержка перед нанесением последующих покрытий не менее 20 минут и не более 4 часов при 20°C.

ВАЖНО: на кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпаклёвку и эпоксидные грунты!

ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от -10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий.

Срок годности компонентов 2К грунта - 24 месяца при хранении в закрытой заводской упаковке при +20°C.

ПРИМЕЧАНИЕ



ОПАСНО

Только для профессионального применения! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в не доступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Отвечает требованиям по содержанию VOC.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на сайте autop.pro. Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.