



ТДС 30-1-1

Cardea® Базовая Эмаль

Описание	Cardea® Базовая Эмаль получается при смешивании компонентов из микс-системы Cardea® MM. Являясь акриловой системой базовая эмаль имеется в солидных цветах а также цветах с эффектами (металлик, перламутр).		
Продукты и Добавки	Cardea® MM Компоненты Cardea® 2К Акриловый Отвердитель Cardea® Универсальные Разбавители	ТДС no: 40-2-1 (в 3-х слойной системе) ТДС no: 50-2-1	
Пригодные Поверхности	Cardea® Грунты и Наполнители, старые отделочные покрытия Внимание: Не наносите на термопластичные акриловые поверхности.		
Подготовка Поверхности		Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки.	
		Сухое Шлифование - P400/P500 Мокрое Шлифование - P800/P1000	
		Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.	
Пропорции Смешивания		2-х слойная система Cardea® Базовая Эмаль Cardea® Универсальные Разбавители	По объему 100 90 – 130 По весу 100 80 – 120
		3-х слойная система <u>Первый слой</u> Cardea® Базовая Эмаль Cardea® 2К Акриловый Отвердитель Cardea® Универсальные Разбавители <u>Второй слой</u> Cardea® Базовая Эмаль Cardea® Универсальные Разбавители	По объему 100 20 80 - 100 100 90 - 130 По весу 100 20 70 – 90 100 80 – 120

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.



ТДС 30-1-1

Cardea® Базовая Эмаль

Вязкость		13 - 16 с / 20°C (DIN 4)															
Срок Годности Смеси		12 ч (при 20°C)															
Параметры Краскопульты		<table> <tr> <th>Вид</th><th>Диаметр сопла</th><th>Давление</th></tr> <tr> <td>Пистолет с нижней подачей</td><td>1,4-1,6 мм</td><td>3 - 4 бара</td></tr> <tr> <td>Пистолет с верхней подачей</td><td>1,3-1,5 мм</td><td>3 - 4 бара</td></tr> <tr> <td>HVLP Пистолет с нижней подачей</td><td>1,4-1,6 мм</td><td>2 - 2,2 бара</td></tr> <tr> <td>HVLP Пистолет с верхней подачей</td><td>1,2-1,5 мм</td><td>2 - 2,2 бара</td></tr> </table>	Вид	Диаметр сопла	Давление	Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	3 - 4 бара	Пистолет с верхней подачей	1,3-1,5 мм	3 - 4 бара	HVLP Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 2,2 бара	HVLP Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	2 - 2,2 бара
Вид	Диаметр сопла	Давление															
Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	3 - 4 бара															
Пистолет с верхней подачей	1,3-1,5 мм	3 - 4 бара															
HVLP Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 2,2 бара															
HVLP Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм	2 - 2,2 бара															
Нанесение		2-х слойная система: <u>Солидные цвета:</u> Нанесите 2-3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. <u>Цвета с металликом / перломутром:</u> Нанесите 2-3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. При необходимости увеличьте расстояние между краскопультом и поверхностью при нанесении последнего слоя. 3-х слойная система: <u>Первый слой:</u> Нанесите 2-3 слоя до достижения укрывистости. Выдерживайте 5-10 минут между слоями. <u>Второй слой:</u> Нанесите несколько полуглянцевых слоев увеличивая расстояние между краскопультом и поверхностью. выдерживайте 5-10 минут между слоями.															
Выдержка		5 - 10 минут (при 20 °C)															
Толщина Сухой Пленки		15 - 25 мкм (зависит от цвета)															
Теоретический Расход		7 - 15 м ² /л при 15 мкм (зависит от цвета)															



ТДС 30-1-1

Cardea® Базовая Эмаль

Последующие Слои



Cardea® 2K Акриловые Лаки. Смотрите ТДС Но:30-2-1, 30-2-2, 30-2-3

Очистка Оборудования

Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители..

Упаковка

Cardea® MM Компоненты : 0,9 л; 3,5 л
Cardea® 2K Акриловый Отвердитель : 0,5 л; 1 л

Цвет

Смотрите KANSAI PAINT Global Navigator
Cardea® Tinting Guide
Cardea® Tinting Chart

Меры Безопасности

Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.