

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS)

Base Enamel

Базовые Эмали Solid, Metal, Pearl, Xirallic

Высококачественная базовая эмаль для окраски. Используется в двухслойной и трехслойной окраске. Наносится на предварительно загрунтованную поверхность. Разбавляется до нужной вязкости разбавителями. Применяется для окраски легкового и коммерческого транспорта, а так же любых типов подготовленных для окраски железных поверхностей. Может наноситься на предварительно подготовленные деревянные, пластиковые и иные поверхности и изделия. Требуется покрытие лаком.

Подготовка поверхности

Обезжирить (при необходимости зашпатлевать) и загрунтовать поверхность. Загрунтованную поверхность отшлифовать и обезжирить. Для обезжиривания применять Антисиликоновые составы.

Шпатлевание



2%

20Min/20C

P80-240

Нанесение Грунта




Отшлифовать загрунтованную поверхность абразивом P400-600 (сухое шлифование), либо P800-1200 (мокрое шлифование)



(сухое шлифование),


Подготовка Эмали



Разбавить эмаль в 50-70% в зависимости от укрывистости цвета

Для разбавления применять рекомендованные производителем материалы

Вязкость



15-17 сек

Обезжиривание

Подготовленную для окраски поверхность необходимо обезжирить. Используйте Антисиликоновые составы. Инструменты и емкости для подготовки эмали должны быть чистыми, без грязи, пыли и посторонних предметов.



Нанесение

обычный пистолет

1,3 - 1,4 мм

давление

2 - 4 bar

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (TDS)



Количество слоев 2-3 слоя


в зависимости от укрывистости цвета

Толщина сухого слоя 15-25 μm

Расход материала 8-12 м²/л

в зависимости от укрывистости цвета

Межслойная Сушка



5-15 мин

При 20°C

Влажность не более 68%

При пониженной температуре и повышенной влажности, Интервал сушки увеличить

Финишное Покрытие

В качестве финишного покрытия использовать покрывные лаки рекомендованные производителем

Сиз



При работе используйте индивидуальные средства защиты кожного покрова и дыхательных путей

Чистка Оборудования

Для чистки оборудования используйте растворитель

Условия Хранения

Хранить в плотно закрытой таре , в хорошо вентилируемых помещениях
Температура хранения +5°C до +30°C
Не допускать попадания Влага и прямых солнечных лучей.

Срок Годности

Срок годности изделия в оригинальной таре 24 месяца с даты производства.

Безопасность

Опасно. Только для профессионального применения. Может вызывать аллергические реакции. Не вдыхать. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу. Вызывает раздражение слизистых оболочек. Может быть смертелен при проглатывании. Хранить и работать вдали от источников открытого пламени. При попадании на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды. При плохом самочувствии обратиться к врачу или в токсикологический центр.