

20/01

1К ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ 1K ACRYLIC ANTICORROSIVE PRIMER

FOR CAR BODY REPAIR
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ОПИСАНИЕ

Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий акриловый грунт выравниватель применяется для подготовки поверхности при ремонтной окраске деталей автомобиля. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами, высокой наполняющей способностью, обеспечивает отличную адгезию основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет и легко шлифуется. Плотность продукта 1,35 - 1,40 г/см³.

Цвет: чёрный (P2)

Фасовка:

1 кг ATP PR20/01 08/P2
20 кг ATP PR20/01 20/P2

Цвет: серый (P3)

Фасовка:

1 кг ATP PR20/01 08/P3
20 кг ATP PR20/01 20/P3



ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ



Существующие покрытия, чистый и загрунтованный металл, включая термоактивные акриловые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, травящие и эпоксидные грунты.

ТУ 2312-002-56451051-11

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Удалить следы коррозии, обезжирить. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие. Затем снова обезжирить, высушить, обеспылить. Для очистки и обезжиривания поверхности используйте AUTOP №21 «Обезжириватель антисиликон сольвентный».

РАЗБАВЛЕНИЕ



продукт	артикул	наименование	по объему, мл	по массе, г
ГРУНТ	ATP-PR20/01	Грунт Акриловый Антикоррозионный	100	100
РАЗБАВИТЕЛЬ*	ATP-TR50/54	Разбавитель Стандарт для грунта	50	30

*Допускается использовать AUTOP 50/51 Разбавитель «Стандарт»; AUTOP 50/55 Разбавитель «Металлик»; AUTOP 50/77 Разбавитель «Акриловый Стандарт»; AUTOP 50/99 Разбавитель «Акриловый Медленный», а также растворитель AUTON P 12. Степень разбавления зависит от температуры окружающей среды. Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость.

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,4 1,6 мм, давление 2,0 4,0 бар*)

*См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители AUTOP.

НАНЕСЕНИЕ



Условия	Рекомендуется температура от +18°C до +25°C, влажность не более 80%
Количество слоёв	2 3
Межслойная выдержка	10 15 минут при +20°C
Толщина слоя	30 35 мкм (рекомендуемая)
Вязкость (ВЗ-4) готовой смеси	18 25 с при +20°C
Теоретический расход	5 м ² на 1 л смеси*

*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия

Продукт предназначен только для профессионального применения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



Воздушная сушка: 2 4 ч при +20°C
(в зависимости от толщины слоя)

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА



Вариант 1: сухое шлифование абразивом P400 P600
Вариант 2: шлифование с водой абразивом P800 P1000

ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний. Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Не курить. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Применять СИЗ.